

Pullex Terrassen- und Gartenöl

4454


Rozpouštědlový, pigmentovaný olej na vodorovné dřevěné povrchy a zahradní nábytek v interiéru a exteriéru pro kutily

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodoodpudivý, vysoce penetrační olej na vodorovné dřevěné povrchy pro použití v interiéru a exteriéru (s otevřenými póry). Chrání tvrdé dřevo a jehličnaté dřeviny před nečistotami a vlhkostí. Výrobek se vyznačuje vynikajícím zvýrazněním kresby dřeva a snadným a bezproblémovým zpracováním. Mikronizované speciální pigmenty zaručují velmi dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření a vynikající stabilizaci barvy exotických dřevin. Bez přídavku aromatických rozpouštědel. Neobsahuje žádné účinné látky z chemických prostředků na ochranu dřeva a nátěrů.

Oblasti použití



Rozměrově nestabilní vodorovné dřevěné prvky ve venkovním prostředí, jako např. balkonové podlahy, schody, terasy.

Vhodné zejména na dřeviny, jako je modřín, exotické dřeviny jako Bangkirai, teak nebo Massaranduba a WPC.


Zahradní nábytek

Pro běžně namáhané povrchy nábytku a dalšího vybavení interiéru.

Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 30 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanášejte na přímém slunci, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.
- Nábytek: Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadříkem nebo klubkem gázy ve směru dřevných vláken. Je třeba se za každou cenu vyhnout vytváření vrstev!
- **Podlaha:** tenký nátěr. Optimální je provést jeden nátěr ze všech stran před montáží. Následně se doporučuje přetření řezaných čelních ploch pomocí Allwetterlack (4502) (2 vrstvy).
- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu pryskyřice.

- Na modřinu a dřevinách bohatých na extraktivní látky mohou zbytky nečistot (vysoká zásaditost) nebo železný prach (tvorba rzi) vést k černému zbarvení.
- Lze se jim však snadno předejít pomocí pravidelné údržby (viz ošetřovací nářadí). Přirozeně dochází k tvorbě „chodníků“ na velmi frekventovaných oblastech.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
- Dodržujte prosím naše **pracovní směrnice ARL 505 - Pracovní směrnice pro oleje a lazury na rozpouštědlové alkydové bázi**.
- Dodržujte prosím naše **ARL 500 – Pracovní směrnice pro povrchovou úpravu rozměrově stabilních a částečně rozměrově stabilních stavebních prvků - Všeobecná část**.

Technika nanášení



	Natírání	Vytírání
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	30 - 60	

Vtírání, zvláště dobrých výsledků lze dosáhnout broušením pomocí brusného rouna.

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakování po:	cca 12 h
-----------------	----------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistíte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a jehličnaté dřeviny / Tepelně upravené dřevo.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Předpokladem dlouhé životnosti povrchové úpravy je dodržování zásad konstrukční ochrany dřeva.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Technický list BFS č. 18.

Vlhkost dřeva	Listnaté dřeviny: $12 \pm 2\%$ Jehličnaté dřeviny: $15 \pm 2\%$
Příprava podkladu	Podlaha: Pro optimální trvanlivost doporučujeme hladké povrchy dřeva přebrousit brusným papírem zrnitosti P 80 ve směru vláken, důkladně očistit a odstranit vystouplé látky obsažené ve dřevinách, jako např. pryskyřice a smolníky. Ostré hrany by měly být zaobleny. Dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice a látek, které zpomalují schnutí, očistěte pomocí Nitro-Verdünner 8017 (8017) . Řasy, zelený povlak nebo plísně v exteriéru odstraňte produktem Aviva Fungisan (8308) . Nábytek: Broušení dřeva Zrnitost 180 - 240 / Ostré hrany by měly být zaobleny.
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Základní vrstva	1 x Pullex Terrassen- und Gartenöl (4454) Doba mezischnutí max. 12 hod.
Mezibroušení 	Lehké přebroušení Zrnitost P 280 – 360 Odstraňte prach vzniklý broušením.
Vrchní vrstva	1 x Pullex Terrassen- und Gartenöl (4454)
ÚDRŽBA & RENOVACE	
Údržba	Životnost je závislá na mnoha faktorech: je to především působení povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanické namáhání a volba barevného odstínu. Pro zajištění dlouhé životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a případně okamžitá údržba. Podlaha: Odstraňte prach a nečistoty z dosud neporušených povrchů a natřete 1 x tenkou vrstvou Pullex Terrassen- und Gartenöl (4454). Bezpodmínečně se vyhněte tvorbě vrstvy! První čištění po 14 dnech vodou nebo jemnými čisticími prostředky pro domácnost. Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003).
Renovace	Pro osvěžení a údržbu naneste 1 x Pullex Terrassen- und Gartenöl (4454) a odstraňte přebytek. U listnatých dřevin s hlubokými póry (např. dub a iroko) je třeba počítat s kratšími údržbovými intervaly. Bezbarvý: šednutí je zpomaleno, ale nezabraňuje zešednutí. Zvětralé nebo zašedlé dřevo obruste až na surové dřevo. V případě nutnosti dřevo odšedte pomocí Clean-Multi-Refresher (8317). Další postup jako u nové povrchové úpravy (viz skladba povrchové úpravy). Dodržujte prosím naše ARL 504 - Pracovní směrnice pro nátěry rozměrově nestabilních a částečně rozměrově stabilních částí - údržba a renovace.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny / stupně lesku

Standardní odstíny:

Lärche (4454052226)
Adler Standard Teak 50319 (4454052201)
Bangkirai (4454066961)
Farblos zum Aufhellen (4454000230)

Konečný barevný odstín je obecně určen vlastní barvou dřeva, naneseným množstvím a barevným odstínem nátěru.

Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu.

Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.

Pro zabezpečení odolnosti proti povětrnostním vlivům je třeba použít barevné odstíny.

Při zesvětlování standardních odstínů pomocí Pullex Terrassen- und Gartenöl farblos (4454) je třeba počítat s kratšími intervaly údržby (snížená ochrana proti UV záření).

Související produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Allwetterlack (4502)
Aviva Fungisan (8308)
Clean-Multi-Refresher (8317)
Legno Reiniger (7003)
Nitro-Verdünnern 8017 (8017)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatínaci/tvorbě škraloupů.

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GISCODE

Ö40

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Alkydové pryskyřice / Anorganické bílé a barevné pigmenty / Organické pigmenty / Reologické přísady / Přísady pro rozhraní / Smáčedlo / Alifáty / Glykolový éter / Prostředky na ochranu před světlem / Prostředky proti odlupování / Vysušovací prostředky (sikativy)

Bezpečnostně technické údaje



U napuštěných hadrů hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou.

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3.

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře!

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání pokožky.

Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Recyklovat lze pouze prázdné nádoby. Zbylý materiál lze nechat zaschnout a zlikvidovat jako běžný komunální odpad. Tekuté zbytky materiálu zlikvidujte v recyklačním středisku nebo mobilní sběrně chemických látek.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
