

Pigmofix G

8122

Aditiva pro 2-složkové pigmentované ADLER PUR laky na nábytek pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Čísla produktů

90699

Všeobecné informace

Přísada pro 2-složkové PUR laky na bázi rozpouštědel pro dosažení dobré ochrany povlaku proti vlhkosti a zvýšení trvalé přilnavosti na skle.

Oblasti použití



Aditivum pro Pigmopur G50 (2406) a Aduro Pigmotop (2514) pro povrchovou úpravu zadních skleněných dílů, jejichž hrany jsou z konstrukčních důvodů (např. dřevěný rám) chráněny před přímým kontaktem s vlhkostí.

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 143 - Pracovní směrnice pro lakování skla**.

Přidané množství




5 % na množství laku (bez tužidla a ředidla)

Produkt postupně a pečlivě bez hrudek vmíchejte do směsi laku a tužidla.

Pigmofix G (8122) současně s odpovídajícím množstvím tužidla vmíchejte do materiálu.

Pigmopur G50 (2406) a Aduro Pigmotop (2514) jsou pro tuto oblast použití zpevněny o 20 % PUR-Hardener 8419 (8419000210).

Čištění pracovních nástrojů



Immediately po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner (8501).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

200 g

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Při zpracování použijte ochranné rukavice a brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.