

## PigmoFix G

8122

Dodatek do pigmentowych poliuretanowych lakierów 2K ADLER do mebli dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

## OPIS PRODUKTU


Numer produktu

90699

Informacje ogólne

Dodatek do rozpuszczalnikowych lakierów poliuretanowych 2K zapewniający dobrą ochronę powłoki przed wilgocią i zwiększający przyczepność do szkła.

Obszary zastosowania



Dodatek do PigmoPur G50 (2406) i Aduro PigmoTop (2514) do powlekania tylnej strony elementów szklanych, których krawędzie ze względu na konstrukcję (np. ramy drewniane) są chronione przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

## STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 143 - Wytyczne lakierowania tylnej strony szkła.

Ilości dodawane




5% w stosunku do lakieru (bez utwardzacza i rozcieńczalnika)

**Produkt należy dokładnie wymieszać z mieszaniną lakieru i utwardzacza, tak aby nie pozostały grudki.**

PigmoFix G (8122) należy wymieszać jednocześnie z odpowiednią ilością utwardzacza.

Dla tego obszaru zastosowania do PigmoPur G50 (2406) oraz Aduro PigmoTop (2514) dodaje się 20% PUR-Hardener 8419 (8419000210).

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdünner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

200 g

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

### Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)